



tuttaserigrafia® s.r.l.

ATTREZZATURE
E PRODOTTI
PER SERIGRAFIA

COLLA PER TELAI PEKO 200

Colla poliuretanicca ad alto contenuto solido (40% circa).

Molto rapida: una volta composta (12% in peso di catalizzatore) ha una vita di 15-30 minuti a 20° C di temperatura.

I test che abbiamo effettuato ci hanno dato resistenze a bagno di solvente già dal giorno dopo anche su alluminio.

Diluire con acetone (controllare che sia esente da acqua).

Prodotto termosensibile: a basse temperature si nota un addensamento per cui si consiglia di lavorare a temperature superiori ai 19 ° C.